ESD-Mousepad, hellblau, 225 x 180 x 2 mm



Das SafeGuard ESD Mousepad in hellblau, mit den Maßen 225 x 180 x 2 mm, bietet eine Vielzahl von Vorteilen für die Elektronikfertigung. Es ist hitze- und Lötzinnbeständig sowie chemikalien- und Ölbeständig. Dank seiner Dauerelastizität rollt es sich nicht auf und ist abriebfest. Die zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive) gewährleistet einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3). Zudem erfüllt das Mousepad die RoHS-Vorschriften. Die antireflektierende Oberfläche erleichtert das Arbeiten und sorgt für Komfort.

- Hitze- und Lötzinnbeständig
- Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
- Chemikalien- und Ölbeständigkeit
- Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
- RoHS-konform
- Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
- zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)

• Oberflächenwiderstand beträgt 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
[https://esdtischmattenkonfigurator.weidinger.eulESD Tischmattenkonfigurator]

Artikel-Nr.	**WL43393**
Modell	SG-MP-HB-GL
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-MP-HB-GL-225X180X2
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge	225 mm
Breite	180 mm
Höhe	2 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Herstellerfarbangabe	hellblau
Farbe	blau
Material	Naturkautschuk & Synthesekautschuk
RoHS konform	ja
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Art des Belags	Mousepad
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1	ja
Temperaturbeständigkeit	Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Härte ISO 7619	shore A 75
Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	ja
Entflammbarkeit	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893	> 0,30
Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987	beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts
Beständigkeit gegenüber Öl und Fett (ASTM D471)	Begrenzte Änderung von Volumen und Masse
Reinigung	geeignete ESD-Reiniger verwenden
Inkl. Erdungskabel	nein
Inkl. Erdungspunkt	nein

Oberfläche	Zweischichtiger Verbundbelag
Ecken	abgerundet
ESD gerecht	ja