

ESD-Tischmatte Premium, hellblau 600 x 2 mm, 10 m, Rollenware



Der SafeGuard ESD Tischbelag in hellblau ist die ideale Lösung für Ihre Elektronikfertigung. Die 600 x 10000 x 2 mm Rollenware überzeugt nicht nur durch ihre Hitze- und Lötzinnbeständigkeit, sondern auch durch ihre beeindruckende Temperaturbeständigkeit von bis zu 750°C gemäß dem Glow wire test - IEC 60335-1:2010 und Needle Flame test nach IEC 60695-11.

Zusätzlich punktet der Tischbelag mit seiner Chemikalien- und Ölbeständigkeit, wodurch er auch als Lötmatte eingesetzt werden kann. Dank seiner Dauerelastizität rollt er sich nicht mehr auf und bleibt stets abriebfest. Die antireflektierende Oberfläche sorgt für ein komfortables Arbeiten und die zweischichtige ESD Tischmatte gewährleistet eine optimale Ableitung elektrostatischer Ladungen.

Mit einem Oberflächenwiderstand von $10^6 - 10^7$ Ohm gemäß EN 61340-2-3 bietet der SafeGuard ESD Tischbelag höchste Sicherheit in Ihrer Elektronikfertigung.

- Hitze- und Lötzinnbeständig

- Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
- Chemikalien- und Ölbeständigkeit
- Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
- RoHS-konform
- Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
- zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
- Oberflächenwiderstand beträgt $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Artikel-Nr.	WL43664
Modell	PRO-STATmat H.600
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-TBRO-HB-GL-ODK-10000X600X2
Länge	10000 mm
Breite	600 mm
Höhe	2 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Farbe	hellblau
Herstellerfarbangabe	hellblau
Farbe	blau
RoHS konform	ja
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Art Belag	Tischmatte
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016	ja
Temperaturbeständigkeit	Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Härte ISO 7619	shore A 75
Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm ³
Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	ja
Entflammbarkeit	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893	> 0,30
Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987	beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts
Beständigkeit gegenüber Öle und Fette ASTM D471	Begrenzte Änderung von Volumen und Masse

mit Erdungskabel	nein
mit Erdungspunkt	nein
Oberfläche	Zweischichtiger ESD-Tischbelag
Ecken	eckig
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Breite
WL43664	600 mm
WL34488	1000 mm
WL34484	1200 mm