Soudage immergé-LF SnAgCu, tiges de 3 kg



Numéro d'article	WL30532
Modèle	Sn95,8Ag3,5Cu0,7
Fabricant	TAMURA ELSOLD
Numéro d'article du fabricant	STALOT0386
Données du fabricant du GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Unité de vente	1 kg
Unité de contenu	1 kg
Unité de contenu détaillée	3 kg
Version (alliage de bain de soudure)	Lingot de 3 kg avec œillet de suspension
Température recommandée du bain de soudure	255 – 285 °C

Plage de fusion	221 – 232 °C
Alliage	Sn95,8Ag3,5Cu0,7
Sans plomb/contenant du plomb	sans plomb