

Soudage immergé-LF Sn99,3Cu0,7 MA-S



- Micro-régulation MA-S pour une formation de crasse réduite
 - Dimensions : 8 x 10 x 400 mm
- [<https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sds>Please download here the suitable safety data sheet]

Numéro d'article	WL34718
Modèle	SN100Cu0,7 MA-S
Fabricant	TAMURA ELSOLD
Numéro d'article du fabricant	STALOT0027
Données du fabricant du GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de

Unité de vente	1 kg
Unité de contenu	1 kg
Unité de contenu détaillée	200 g
Type (bain de soudure)	200 g triangular bars
Plage de fusion	227 – 230 °C
Alliage	Sn99,3Cu0,7
Sans plomb/contenant du plomb	sans plomb

