

Fil à souder Sn96,5Ag3Cu0,5, 1,0 mm, C3+, sans plomb, 1 kg



Le fil à souder de Tamura Elsold, composé d'un alliage SAC305 de haute qualité (Sn96,5Ag3Cu0,5), a été développé pour les applications électroniques professionnelles exigeant une fiabilité maximale et des assemblages soudés durables. Cet alliage argent-cuivre se distingue par d'excellentes propriétés de mouillage, une résistance mécanique élevée et une excellente résistance aux contraintes thermiques. Le fil à souder est ainsi idéal pour la fabrication électronique, la construction d'appareils, les travaux de réparation ainsi que les processus de soudure industriels.

Le flux C3+ sans halogène garantit un mouillage optimal des points de soudure et assure des résultats de soudure propres et reproductibles. Grâce à ses propriétés « no-clean », les résidus de flux peuvent, dans la plupart des applications, rester sur le module, ce qui réduit les efforts de nettoyage. Avec un diamètre de fil de 1,0 mm, ce fil à souder est particulièrement adapté aux travaux de soudure manuelle généraux ainsi qu'aux applications nécessitant une quantité de soudure plus importante.

- Alliage : Sn96,5Ag3Cu0,5 (SAC305)

- Diamètre du fil : 1,0 mm
- Type de flux : C3+
- Teneur en flux : 3,5 %
- Classification du flux : ROL0 / F-SW32 / 1.1.3
- Flux sans halogène
- Propriétés « no-clean »
- Version sans plomb (conforme à la directive RoHS)
- Fil à souder monoconducteur

Numéro d'article	WL93258
Modèle	Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)
Fabricant	TAMURA ELSOLD
Numéro d'article du fabricant	RÖLOT8097
Données du fabricant du GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
Unité de contenu détaillée	1 kg
Batterie incluse	non
Classe de flux	1.1.3, F-SW32, ROL0
Alliage	Sn96,5Ag3Cu0,5
Type de flux	C3+
Contenu du flux	3,5 %
Classification	• ROL0 • 1.1.3 • F-SW32
Diamètre du fil	1 mm
Alliage	Sn96,5Ag3Cu0,5
Sans plomb/contenant du plomb	sans plomb
Conforme aux normes ESD	non