

Badlot-LF Sn96Ag4 200 g



Dimensioni: 8 x 10 x 400 mm

[<https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sds>Please download here the suitable safety data sheet]

Articolo n.	WL30070
Modello	Sn96,2Ag3,8
Produttore	TAMURA ELSOLD
Codice articolo del produttore	STALOT0029
Dati del produttore GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Unità di vendita	1 Kg

Products for the electronic industry



Unità di contenuto	1 kg
Unità di contenuto dettagliata	200 G
Tipo (bagno di saldatura)	200 g di barre triangolari
Temperatura consigliata del bagno di saldatura	255 – 285 °C
Intervallo di fusione	221 – 238 °C
Lega	Sn96Ag4
Senza piombo/contenente piombo	Senza Piombo