

Badlot-LF SnAgCu, barre da 3 kg



Articolo n.	WL30532
Modello	Sn95,8Ag3,5Cu0,7
Produttore	TAMURA ELSOLD
Codice articolo del produttore	STALOT0386
Dati del produttore GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Unità di vendita	1 Kg
Unità di contenuto	1 kg
Unità di contenuto dettagliata	3 Kg
Incl. batteria	No
Versione (lega per bagno di saldatura)	Lingotto da 3 kg con occhiello di sospensione

Products for the electronic industry



Temperatura consigliata del bagno di saldatura	255 – 285 °C
Intervallo di fusione	221 – 232 °C
Lega	Sn95,8Ag3,5Cu0,7
Senza piombo/contenente piombo	Senza Piombo