

## Badlot-LF Sn99.3Cu0.7P 200g



con contenuto di fosforo per la riduzione della formazione di scorie  
[<https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sds>Please download here the suitable safety data sheet]

Articolo n.	WL30601
Modello	Sn99,3Cu0,7P (Phosphor)
Produttore	TAMURA ELSOLD
Codice articolo del produttore	STALOT0418
Dati del produttore GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg <a href="http://www.tamura-elsold.de">www.tamura-elsold.de</a>
Unità di vendita	1 Kg

Products for the electronic industry



Unità di contenuto	1 kg
Unità di contenuto dettagliata	200 G
Tipo (bagno di saldatura)	200 g di barre triangolari
Intervallo di fusione	227 – 230 °C
Lega	Sn99,3Cu0,7P
Senza piombo/contenente piombo	Senza Piombo