

Badlot-LF Sn96,5Ag3Cu0,5 MA-S, 200g



- Microlegering MA-S voor verminderde drossvorming
- Afmetingen: 8 x 10 x 400 mm

Artikelnr.	WL30178
Model	Sn96,5Ag3Cu0,5 MA-S
Fabrikant	TAMURA ELSOLD
Fabrikant artikelnr.	STALOT0046
GPSR-fabrikantgegevens	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkoopeenheid	1 kg
Inhoudseenheid	1 kg

Products for the electronic industry



Gedetailleerde inhoudseenheid	200 g
Incl. batterij	nee
Uitvoering (soldeerbadlegering)	200 g driehoekige staven
Aanbevolen soldeerbadtemperatuur	255 – 285 °C
Smeltbereik	217 – 219 °C
Legering	Sn96,5Ag3Cu0,5
Loodvrij/loodhoudend	ongelood

