Lut do kąpieli lutowniczej LF SnAgCu, pręty 3kg



Numer artykułu.	**WL30532**
Model	Sn95,8Ag3,5Cu0,7
Producent	TAMURA ELSOLD
Numer artykułu producenta.	STALOT0386
Dane producenta GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Jednostka sprzedaży	1 kilogram
Jednostka treści	1 kg
Szczegółowa jednostka treści	3 kilogram
Wersja (stop kąpieli lutowniczej)	Sztaba 3 kg z uchem do zawieszania
Zalecana temperatura kąpieli lutowniczej	255 – 285 °C

Zakres topnienia	221 – 232 °C
Stop	Sn95,8Ag3,5Cu0,7
Bezołowiowe/zawierające ołów	bezołowiowy