

ESD Powłoka stołowa Premium, platynowy szary, 600 x 10000 x 2 mm, towar w rolce



Pokrycie stołu SafeGuard ESD w kolorze platynowej szarości to idealne rozwiązanie do produkcji elektroniki. Materiał w rolce o wymiarach 600 x 10000 x 2 mm oferuje powierzchnię odporną na ciepło i lutowanie, która może być również używana jako mata lutownicza. Jest odporny na temperaturę do 750°C zgodnie z testem rozżarzonego drutu wg IEC 60335-1:2010 i testem płomienia igłowego wg IEC 60695-11 przez maksymalnie 30 sekund. Odporność na chemikalia i oleje zapewnia długą żywotność, a trwale elastyczny charakter zapobiega zwijaniu się maty ESD. Zgodna z RoHS i wyposażona w dwuwarstwową strukturę ESD (rozpraszającą/przewodzącą), rezystancja powierzchniowa wynosi od 10^6 do 10^7 omów zgodnie z normą EN 61340-2-3. Antyrefleksyjna powierzchnia jeszcze bardziej ułatwia pracę.

- Odporność na ciepło i lutowanie
- Odporność na temperaturę zgodnie z testem drutu jarzeniowego - IEC 60335-1:2010 - do 750°C i testem płomienia igłowego zgodnie z IEC 60695-11, do 30 sek.

- Odporność na chemikalia i olej
- Trwale elastyczne, odporne na ścieranie i wygodne
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Antyrefleksyjna powierzchnia ułatwia pracę
- Dwuwarstwowa mata ESD (rozpraszająca/przewodząca)
- Odporność na rozpraszanie wynosi $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

numer pozycji	WL43663
Model	SG-TBRO-PG-GL-ODK
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta	SG-TBRO-PG-GL-ODK-10000X600X2
Długość	10000 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	2 mm
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka zawartości	1 Rolki
Kolor	szary
Specyfikacja kolorystyczna producenta	platynowa szarość
Kolor	szary
Zgodność z dyrektywą RoHS	tak
Typowa rezystywność powierzchniowa (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Rodzaj powłoki	Mata stołowa
Certyfikat ESD zgodnie z IEC 61340-5-1:2016	tak
Odporność na temperaturę	Test drutu żarowego wg IEC 60335-1:2010 - do 750°C
Typowy opór objętościowy (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Twardość ISO 7619	shore A 75
Wytrzymałość materiału/ciśnienie EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Odporność na ścieranie ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm ³
Elastyczność EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	tak
Palność	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Odporność na poślizg, dynamiczny CF EN 13893	> 0,30
Odporność na plamy EN/ISO 26987	trwały, w zależności od stężenia i czasu trwania kontaktu
Odporność na oleje i tłuszcze ASTM D471	Ograniczona zmiana objętości i masy
z kablem uziemiającym	nie

z punktem uziemienia	nie
Powierzchnia	Dwuwarstwowe pokrycie stołu ESD
Naroża	kątowy
Zgodność z ESD	tak

Inne wersje

numer pozycji	Szerokość
WL43663	600 mm
WL34487	1000 mm
WL34482	1200 mm